



## HS GRAVITEX PLUS

### ANTI-GRAVILLON, ANTI-CORROSION

<b>Description</b>	<p><b>GRAVITEX</b> est un produit anti-gravillon résistant et durable, conçu pour reproduire la finition d'origine.</p> <p>Il résiste aux projections de gravillons tout en insonorisant et immunisant contre la corrosion et les produits de salage.</p> <p><b>GRAVITEX</b> peut être peint rapidement avec la plupart des peintures.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Couche très épaisse.</li><li>• Séchage rapide.</li></ul>
<b>Informations santé et sécurité</b>	<p>SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE.</p> <p>Lire les instructions avant utilisation.</p> <p>IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL <a href="http://WWW.U-POL.COM">WWW.U-POL.COM</a>. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.</p>
<b>Préparation des surfaces et utilisation</b>	<p><b>GRAVITEX</b> peut être appliqué sur les surfaces suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tôle d'acier mise à nue - poncer avec du papier P180 et dégraisser.</li><li>• Ancienne peinture - poncer avec du papier P400 et dégraisser.</li></ul>
<b>Application</b>	<p>Bien agiter le produit avant l'emploi. Appliquer au pistolet ou au pinceau. Il est recommandé de laisser agir environ 20 à 30 minutes entre chaque couche pour une application en épaisseur.</p>
<b>Temps de séchage</b>	<p>Approximativement 2 heures en condition normale ou 30 minutes par chauffage à basse température (80°C). Le temps de séchage dépend de l'épaisseur, de l'humidité et de la température ambiante.</p>
<b>Diluant</b>	<p>Produit vendu prêt à l'emploi. Il peut aussi être dilué avec 5% maximum de diluant cellulosique. Utiliser tout diluant cellulosique ou produit similaire pour nettoyer le pistolet après emploi.</p>
<b>Pression</b>	<p>Pression entre 2.7 à 5 bar pour application au pistolet.</p>
<b>Peinture</b>	<p><b>GRAVITEX</b> peut être couvert avec la plupart des laques, y compris celles à base de cellulose, synthétique et acrylique 2K. L'utilisation d'un apprêt est tout de même recommandée.</p>
<b>Information VOC</b>	<p>La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 840g/litre.</p> <p>La contenance VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 575g/litre.</p>