

Additif pour accélérer le séchage air

Domaine d'application :

Additif pour accélérer le séchage-air des vernis standard R-M bi-composants appliqués sur des surfaces horizontales et verticales.

AIRFLASH A 2140 est seulement utilisable avec RAPIDCLEAR C 2570, EVERCLEAR C 2550 et GLOSSCLEAR C 2560.

Information complémentaire

L'emploi de l'additif AIRFLASH A 2140 permet d'obtenir rapidement un séchage hors poussière. La ponçabilité, le polissage et le séchage avant manipulation des pièces sont significativement améliorés. L'AIRFLASH A 2140 est particulièrement adapté aux ateliers qui souhaitent réaliser des économies d'énergie par un séchage du vernis à des températures de support inférieures à 60°C. L'AIRFLASH A 2140 permet également de réduire les temps d'occupation des cabines de peinture combinant les phases d'application et de séchage. L'AIRFLASH A 2140 est parfaitement adapté pour les petites réparations.

Caractéristiques techniques

Extrait sec ~ 1.0%	Densité 0.820 – 0.920 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 18 mois

Application

L'additif AIRFLASH A 2140 remplace le diluant dans le ratio de mélange des produits avec lesquels il est mélangé.





Support / Préparation / Nettoyage :

Se référer aux informations techniques des produits avec lesquels AIRFLASH A 2140 est utilisé.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2016

AIRFLASH A 2140

	Vernis R-M standard VOC H 2550 AIRFLASH A 2140 Bien mélanger les produits avant application.	300% en vol. 100% en vol. 100% en vol.																																									
AIRFLASH A 2140 réduit le temps de vie en pot.																																											
	Se référer aux informations techniques des produits avec lesquels AIRFLASH A 2140 est utilisé.																																										
	Nombre de couche : 1 ½, sans temps d'évaporation intermédiaire Epaisseur du film : approx. 50 µm																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20°C</th> <th>40°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAPIDCLEAR C 2570</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hors poussière après</td> <td>20 – 30 min*</td> <td>10 – 15 min</td> <td>< 10 min</td> </tr> <tr> <td>Polissage après</td> <td>2 – 3 h</td> <td>1 h**</td> <td>1 h**</td> </tr> <tr> <td>EVERCLEAR C 2550</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hors poussière après</td> <td>25 – 35 min*</td> <td>15 – 20 min</td> <td>10 – 15 min</td> </tr> <tr> <td>Polissage après</td> <td>3 – 4 h</td> <td>1.5 h**</td> <td>1.5 h**</td> </tr> <tr> <td>GLOSSCLEAR C 2560</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hors poussière après</td> <td>35 – 45 min*</td> <td>20 – 25 min</td> <td>15 – 20 min</td> </tr> <tr> <td>Polissage après</td> <td>4 h</td> <td>2 h**</td> <td>2 h**</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Cabine en mode pistelage ** Après séchage aux températures indiquées, respecter le temps d'attente à température ambiante avant de polir.</p>				20°C	40°C	60°C	RAPIDCLEAR C 2570				Hors poussière après	20 – 30 min*	10 – 15 min	< 10 min	Polissage après	2 – 3 h	1 h**	1 h**	EVERCLEAR C 2550				Hors poussière après	25 – 35 min*	15 – 20 min	10 – 15 min	Polissage après	3 – 4 h	1.5 h**	1.5 h**	GLOSSCLEAR C 2560				Hors poussière après	35 – 45 min*	20 – 25 min	15 – 20 min	Polissage après	4 h	2 h**	2 h**
	20°C	40°C	60°C																																								
RAPIDCLEAR C 2570																																											
Hors poussière après	20 – 30 min*	10 – 15 min	< 10 min																																								
Polissage après	2 – 3 h	1 h**	1 h**																																								
EVERCLEAR C 2550																																											
Hors poussière après	25 – 35 min*	15 – 20 min	10 – 15 min																																								
Polissage après	3 – 4 h	1.5 h**	1.5 h**																																								
GLOSSCLEAR C 2560																																											
Hors poussière après	35 – 45 min*	20 – 25 min	15 – 20 min																																								
Polissage après	4 h	2 h**	2 h**																																								

Finition

Travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiqués et refroidissement

Consignes de sécurité

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptées.