



Solutions pour la réparation automobile

3M™ Revêtements Anti Gravillons 08868 08878 08879

1) Références

3M 08868	:	Noir / 1 litre
3M 08878	:	Blanc / pot d'un litre
3M 08879	:	Gris/Pot d'un litre

2) Description et utilisation

Les solutions 08868/78/79 3M sont des revêtements pulvérisables qui protègent contre les gravillons. Ils présentent d'excellentes propriétés de prévention contre la rouille et d'insonorisation. Ils sèchent rapidement et peuvent être peints.

Caractéristiques clés :

- Application aisée à l'aide du pistolet 3M™ 08996 ou du pistolet 3M™ HGP 16587 équipé du godet rigide PPS™ sous pression, de la tête de pulvérisation Accuspray, et la poche PPS™ avec son couvercle
- Temps de séchage/séchage hors poussière rapides
- Résistance aux intempéries, aux gravillons et à la corrosion
- Flexible
- Excellente couverture en un seul passage. Aucune coulure

La solution 08868/78/79 3M peut être utilisée pour restaurer les finitions texturées sur les nouvelles pièces ou les panneaux réparés au niveau des zones suivantes :

- Passages de roue
- Jupes avant/arrière
- Bas de caisse
- Ailes

REMARQUE : Le revêtement noir 08868 3M, qui peut être peint, peut être appliqué en tant que couche intermédiaire et couche principale.

3) Propriétés physiques

Base	Caoutchouc
Solvant	Hydrocarbures mélangés
% matière sèche	Environ 50 %
Densité	Environ 1,1
Viscosité (Brookfield) (Tige 3, vitesse 10 tr/mn)	6 000 cP
Indice thixotrope	5
Temps hors poussière	15 minutes
Couverture	2-3 m ² /kg
Conditions de stockage	Conservez dans un endroit frais et sec. Pour un meilleur résultat, stockez et appliquez le mastic à température ambiante (15-30 °C). La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.
Durée de conservation	2 ans à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consultez le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur l'aérosol.

4) Consignes d'utilisation

1-Préparation

Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de graisse

Assurez-vous que le pistolet 08996 3M est propre et que les orifices de sécurité ne sont pas obstrués.

Vissez le pot sur le pistolet et fixez la canalisation d'air.

Avertissement : *Secouez le bidon avant ouverture.*

2-Application typique avec le pistolet 08996

Utilisez une pression entre 4 et 6 bars (55-80 PSI)

En fonction de la texture souhaitée, pulvérisez à une distance comprise entre 25 et 50 cm.

Remarque : Différents types de textures peuvent être obtenus en réglant la buse (une buse fermée procure une texture plus fine), la combinaison pression d'air/distance de pulvérisation ou en modifiant le nombre de couches.

Si vous appliquez plusieurs couches, laissez sécher quelques minutes entre chaque couche.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 21/01/1999

Suivant les conditions de réticulation (température, humidité...), le revêtement doit être peint avec un apprêt lors de l'application d'une couche de peinture à base d'eau, après 1 à 3 heures de séchage.

3-Application typique avec le pistolet HGP

Utilisez une pression entre 1,5 et 2 bar (20-30 PSI)

En fonction de la texture souhaitée, pulvérisez à une distance comprise entre 25 et 50 cm.

Remarque : Différents types de textures peuvent être obtenus en réglant le débit de fluide du pistolet de pulvérisation, réglez la pression aux événements à 1/4 de tour de la position fermée. La combinaison pression d'air/distance de pulvérisation ou le nombre de couches.

Si vous appliquez plusieurs couches, laissez sécher quelques minutes entre chaque couche. Suivant les conditions de réticulation (température, humidité...), le revêtement doit être peint avec un apprêt lors de l'application d'une couche de peinture à base d'eau, après 1 à 3 heures de séchage.

5) Stockage

Stockez à température ambiante, dans une pièce de stockage des produits inflammables. Faites tourner les stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti. La durée de conservation de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées, dans les récipients d'origine non ouverts, est indiquée sur le récipient. Utilisez dans une zone bien aérée.

6) Sécurité

Les revêtements anti-gravillons 3M sont destinés à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 21/01/1999

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés