



Additifs Vernis

Processus de préparation et d'application d'un vernis coloré

PRODUITS



- Une teinte de fond : Oxelia ou Ixelltech
- Un vernis coloré

CARACTÉRISTIQUES

Durée limite d'utilisation en pots neufs

ADV620	Additif vernis Rouge Bordeaux	77 11 577 987	0,1 L	36 mois
ADV621	Additifs vernis Rouge Orange	77 11 577 988	0,1 L	48 mois
ADV670	Additifs vernis Magenta	77 11 577 986	0,1 L	48 mois
ADV623	Additifs vernis Rouge Nacre	77 11 577 990	0,1 L	36 mois
ADV650	Additifs vernis Marron	77 11 577 991	0,1 L	48 mois
ADV622	Additifs vernis Rouge Rubis	77 11 577 989	0,1 L	48 mois
ADV610	Additifs vernis Bleu	77 11 577 992	0,1 L	48 mois

UTILISATION

PRÉPARATION DE LA COUCHE DE FOND COLORÉE

Base OXELIA ou IXELLTECH dans les bases de données outils couleurs.
Se référer au fiches techniques concernées.

APPLICATION SÉCHAGE DE LA COUCHE DE FOND

				
	Nombre de couches			Séchage
Pistolet SATA RP Ø 1,2	Application F.T. selon technologie IXELLTECH ou OXELIA	Sans	10 - 20 µm	Matage
Pistolets Devilbiss buse T2 ou TE 20 Ø 1,2				

PRÉPARATION DU VERNIS COLORÉ ⁽¹⁾

Selon le vernis utilisé, voir préparation du mélange
dans les bases de données outils couleurs.

APPLICATION SÉCHAGE VERNIS COLORÉ

				
	Nombre de couches			Séchage
Pistolet SATA RP Ø 1,2	1,5*	2 min	40 - 50µm ⁽²⁾	voir F.T. produit
Pistolets Devilbiss buse T2 ou TE 20 Ø 1,2				

COMMENTAIRES

(1) Le X Fast n'est pas recommandé pour une meilleure fluidité du vernis coloré
sauf si la T° d'application est < à 19°C. surtout avec le vernis Ixalis évolution
qui est dilué à 9 gr au lieu de 12.
**Selon la superficie et la T° d'application, faire le choix entre le X Standard
ou le X Lent.**

Tableau de préconisation

T° d'application	Petite surface	Moyenne surface	Grande surface
18 - 20 °C	X FAST	X STANDARD	
21 - 25 °C	X STANDARD		X RETARD
26 - 35 °C	X RETARD		

(2) Ne pas appliquer d'épaisseurs supérieures car cela aura pour effet
de modifier la teinte souhaitée.

* Contrôler la colorimétrie.