

KEMTEX 1C FIX 'N' SEAL

Fiche Technique
REF. Noir 13.2209400-01
Gris 13.2209400-02
Blanc 13.2209400-03

DESCRIPTION

Collage et étanchéité universels

- Durable , élasticité permanente
- Dureté "shore A" élevée
- Adhère parfaitement sans primer d'accroche sur la majorité des surfaces, même humides.
- Base MS polymères, sans isocyanates, solvants et silicones
- Peut être peint avec la plupart des peintures communes à 1 et 2 composants

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Base** : polymère MS
- **Forme d'apparence** : pâteux
- **Densité** : 1.48 gr./ml.
- **Temps de formation de peau** : 10 min. 20°C./55% HR
- **Durcissement après 24 heures** : 3 à 4 mm. 20°C./55% HR
- **Rétrécissement** : < 0.01%
- **Déformation acceptable** : 25 %
- **Résistance à la température après durcissement complet** : -40° à +100° C.



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES POUR UN FILM DE 2MM

- **Dureté Shore-A** : 60 – DIN 53505
- **Module 100%** : 1.6 MPa – DIN 53504
- **Résistance à la traction** : 1.7 MPa – DIN 53504
- **Allongement à la rupture** : 300% – DIN 53504
- **Température d'application** : entre +5 et +40°C.
- **Application** : sur des supports solides, exempts de graisse et de poussière
- **Ne convient pas pour** : les substrats bitumineux, le PP, le PE, le PTFE et le néoprène.
- **Conditionnement** : cartouches en plastique de 290ml. Cartons de 12 pièces
- **Durée de conservation en emballage fermé** : 12 mois

APPLICATIONS

- Mastic de jointure universel pour une étanchéité élastique durable des joints de raccordement
- Facile à utiliser, peut être structuré avec un pinceau
- Adhésif universel destiné au collage des éléments de carrosserie , vitres latérales, emblèmes, moulures en caoutchouc, rétroviseurs
- Collage du Polyester, du PVC, des plastiques rigides, des composites, du zinc, de l'aluminium, de l'acier, l'inox, le verre les surfaces peintes etc.
- Peut également servir à coller la plupart des matériaux de construction tels que la pierre, le béton, les plaques de plâtre et les panneaux de fibre de ciment, le bois et les surfaces peintes

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official